

# INOXFIL

## ALAMBRE PRETENSADO INOX

FORMA PRETENSADO INOXFIL, laminado en frío con tres grafilas o corrugas

EL ALAMBRE PRETENSADO INOXFIL SE FABRICA SEGÚN UNE 36094

## FORMAS DE SUMINISTRO

TIPO EMBALAJE	PESO MAX. Kg	GAMA DIÁMETROS(mm)
TRANCANÉ	1.500	3,00-4,00-5,00
ROLLOS	700	3,00-4,00-5,00

## PROPIEDADES MECÁNICAS

DIÁMETRO	Rm (Mpa)	MASA (g/m)
3,00	≥1770	55
4,00	≥1770	99
5,00	≥1770	154